

1509

SUPÉRIEUR

Adhésif pour revêtements de bois et bambou

1. NOM DU PRODUIT

Roberts® 1509 Adhésif pour revêtements de bois et bambou

2. FABRICANT

Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road South
Brampton, ON L6W 3H4
(800) 840-9422 / (905) 791-4444

3. DESCRIPTION

Roberts 1509 est un adhésif uréthane de haute performance, à 100% de solides et durcissant à l'humidité formulé pour fournir une forte adhérence élastomère qui se déplace avec l'expansion et la contraction normale du plancher en bois. Une fois durci, Roberts 1509 n'est pas affecté par l'humidité. Cet adhésif de qualité procure une adhérence forte, tenace et flexible et est idéal à utiliser sur tous les revêtements en bois (bois massif, bois d'ingénierie ou parquet) et bambou collés.




Caractéristiques et avantages

- Premium urethane for all glue down wood and bamboo flooring
- Superbe flexibilité pour gonfler et contracter avec le bois
- Ne contient pas d'eau; résistant à l'humidité une fois durci
- Respectueux de l'environnement – sans solvant et conforme aux exigences LEED®; COV < 1 g/L, règlement no 1168 du South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)

Emplois

Pour coller les revêtements de bois massif, bambou, planche de bois à plat fraisé, lame de parquet (à dos simple) et revêtements de bois d'ingénierie ou imprégner à l'acrylique (recommandé pour les installations collées). Peut aussi être utilisé pour coller les sous-couches en liège et le contreplaqué.

Couverture et options de truelle*

	6 mm x 6 mm x 6 mm Revêtement: > 13 mm revêtement de bois ou ≤ 19 mm bois massif et bambou Couverture: 2.7-3.7 m ² par 3.78 litres
	6 mm x 6 mm x 6 mm Revêtement: ≤ 13 mm revêtement de bois Couverture: 4.2-5.1 m ² par 3.78 litres
	3 mm x 3 mm x 3 mm Revêtement: Parquet préfini Couverture: 6.5-7.4 m ² par 3.78 litres

*Les encoches référencées sont celles qui sont typiquement recommandées pour le type de revêtement de sol étant installé et sont référencées qu'à titre de guide. Consultez le fabricant de planchers pour leurs recommandations de truelles spécifiques.

Supports

Béton, contreplaqué classé CANPLY/APA, panneau de grandes particules orientées de grade sous-couche (légèrement poncé), sols avec système de chauffage radiant, vinyle (revêtement de bois résidentielle seulement, bien collé, et sans cire), sous-couche de plâtre prétraité et terrazzo (sans cire/scellant).

Limitations

- Le support, le revêtement de sol ainsi que l'adhésif doivent être bien acclimatés à la même température et au taux d'humidité prévus dans des conditions normales d'utilisation (entre 18-35°C) avec une humidité relative ne dépassant pas 65 % avant l'installation.
- Veiller à ce que la teneur en humidité du revêtement de bois et des supports soient dans la marge spécifique du fabricant de bois.
- Veiller à ce qu'il y ait assez de ventilation pendant l'installation des revêtements de sol.
- Ne pas utiliser dans les endroits soumis à une forte pression hydrostatique.
- Ne pas utiliser sur des supports mouillés, poussiéreux, contaminés ou friable.
- Ne pas installer le revêtement de bois, teck ou de bambou au-dessous du niveau de sol.
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données sur la sécurité, www.robertsconsolidated.com, les normes industrielles ainsi que les directives et les recommandations spécifiques du fabricant avant l'installation.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Uréthane durcissant à l'humidité
Couleur:	Beige crémeux
Odeur:	Légère
Temps de ouvert:	Jusqu'à 80 minutes
Temps de travail:	Jusqu'à 120 minutes
COV:	< 1 g/L
Durée de conservation:	Contenant fermé jusqu'à un an
Entreposage:	Conserver dans un endroit frais et sec. Garder à l'écart de la chaleur excessive. Stable au gel-dégel (3 cycles). Ce produit ne nécessite aucune dilution.



5. INSTRUCTIONS

Préparation

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, lisses, plates (5 mm ou sur 3 m), à niveau et sans humidité/alcalis ou autres substances (tel que l'huile, cire, peinture, scellant à base d'huile, résidu d'adhésif, etc.) qui puissent interférer avec la performance de ce produit ou la performance du plancher ou de son installation.

Réparer toute fissures, trous, et irrégularités pour assurer un aspect lisse et pour éviter l'usure accélérée. Ne pas remplir ou recouvrir les expansions ou autres joints avec revêtement de sol. Les pâtes de colmatages doivent être modifiées aux polymères et à base de ciment, adaptées pour votre utilisation, et appliquées conformément aux instructions du fabricant.

Installation

Maintenir la même température et humidité pendant la durée de vie de l'installation (entre 18-35°C). Le revêtement de sol et la performance de l'installation peuvent être affectés si la température ou l'humidité s'accroît ou se baisse beaucoup. Vérifier périodiquement que le transfert d'adhésif sur le support et le substrat est suffisant en soulevant le revêtement pour assurer une liaison sans vide. Pour assurer un bon contact, rouler les revêtements de sol à l'aide d'un rouleau recommandé par le fabricant.

Méthode de procédé humide – Appliquer l'adhésif sur le support à l'aide d'une truelle appropriée. Placer immédiatement le revêtement sur l'adhésif fraîchement étalé.

Méthode de « marche sur travail » – Appliquer l'adhésif à l'aide d'une truelle appropriée et laisser-le développer de l'adhésion. Installer le revêtement sur l'adhésif. Après avoir installé les planches, fixer-les avec du ruban adhésif de masquage qui n'endommagera pas les revêtements prévernés et pour éviter qu'elles glissent ou qu'elles se séparent.

Mûrissement

8-10 heures. L'adhésif sèche plus rapidement si la température est plus haute et l'humidité plus élevée.

Ne pas exposer les planchers fraîchement couverts à la circulation intense de 24 à 48 heures pour permettre à l'adhésif de bien sécher. Une circulation prématurée provoquera des échecs d'installation.

Roberts 1509 est un adhésif à durcissement chimique et forme une liaison chimique avec la surface de sol une fois séché. Nettoyer immédiatement l'adhésif de la surface du revêtement avec le dissolvant d'adhésif 5505.

Nettoyage

L'adhésif frais – Nettoyer immédiatement l'adhésif de la surface du revêtement en utilisant un peu de Dissolvant d'Adhésif Roberts 5505 et un chiffon blanc propre. Avant d'utiliser le dissolvant sur le plancher installé, tester le sur un petit morceau de revêtement pour s'assurer que la surface ne s'abîmera pas. **NE VERSER PAS LE NETTOYEUR DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.**

L'adhésif sec – Ne pas laisser l'adhésif durcir sur la surface du revêtement, des outils et des équipements. L'adhésif durci sera très difficile à enlever. Au cas où l'adhésif sèche sur la finition du sol, gratter doucement à l'aide d'un couteau à mastic en plastique et en utilisant le Roberts 5505 (lire les instructions sur l'étiquette pour le nettoyage d'adhésif sec). Éviter d'endommager la finition. Retoucher la finition égratignée à l'aide d'un fini de réparation pour bois.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Seau en Métal de 15.14 L	R1509RB015	075378150947
Seau en métal de 7.57 L	1509RB008	075378150985

7. GARANTIE

En Collage Direct de 7 Ans

Roberts garantit que ce produit sera sans défaut de fabrication pour une période de 12 mois depuis la date d'achat, lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions de Roberts et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité de Roberts est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclus.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. Roberts n'assumera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidentel.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site www.robertsconsolidated.com.

8. ENTRETIEN

Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez contacter le Département de Services Techniques au (905) 791-4444 ou visitez le site robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



Roberts® et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de a Q.E.P. Co., Inc.

10360