ROBERTS®

1650

ZERO VOC

MAXCOMPLETE-EZ™

ADHÉSIF POLYURÉTHANE HYBRIDE POUR PARQUET

1. NOM DU PRODUIT

ROBERTS® 1650 MAXCOMPLETE-EZ™ Adhésif polyuréthane hybride pour parquet

2. FABRICANT

Roberts Company Canada, Ltd.
300 Cross Plains Blvd
Dalton, GA 30721
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

3. DESCRIPTION

ROBERTS® 1650 MAXCOMPLETE-EZ™ est un adhésif polyuréthane hybride super puissant tout-en-un à un composant, formulé pour coller les planchers en bois massif, bois d'ingénierie et bambou. Cette formule ZÉRO COV, durcissante à l'humidité, offre une élasticité permanente et une barrière contre la vapeur (protection illimitée), une suppression des fissures (contribue à éviter les dégâts au bois lorsqu'il se dilate et se contracte) et une réduction sonore (conforme aux exigences locales IIC et STC). De plus, ROBERTS 1650 MAXCOMPLETE-EZ se nettoie sans effort sur les planchers préfinis, avant et après séchage.

Easy Clean Up

Superior Moisture Protection

Sound Reduction Barrier

Isolation sonore

- STC 62 (ASTM E-90)
- ΔIIC 67 (ASTM E-492)

Caractéristiques et avantages

- Technologie polymère hybride avancée pour un produit de formulation supérieure
- Se nettoie facilement sur les planchers préfinis avant et après séchage
- Respecte les codes de réduction sonore locaux IIC et STC
- Relie les fissures non-structurelles du béton
- Protection contre la vapeur du sous-plancher illimitée
- Aucun test d'humidité n'est requis, un substrat sec au toucher est la seule exigence
- Hautement élastométrique pour se déplacer avec la dilatation / contraction du bois
- Faible odeur, excellent adhésif écoresponsable
- Séchage rapide et très facile à étaler
- Convient aux poses de chauffage au sol rayonnant
- Ne contient pas d'eau, de solvant ou d'isocyanates

Cumple con los estándares ambientales

LEED® EQc 4.1 *(100 g/L limite)*	SCAQMD, Règle 1168 *(100 g/L limite)*	BAAQND, Reg 8, Règle 51 *(120 g/L limite)*	LEED V4 *(<0.5MG/M3)*
CONFORME	**CONFORME**	**CONFORME**	**CONFORME**

Usages

Pour le collage de planchers en bois massif et d'ingénierie (panneaux, planches, bandes et longues bandes), parquet (mo-saïque et industriel), aggloméré, contrecollé (résidentiel) et contreplaqué. Peut également être utilisé pour de nom-breuses autres applications courantes pour les installations résidentielles et commerciales légères, y compris les sys-tèmes de sous-couches acoustiques en caoutchouc.

Couverture et options de truelles*

6 mm x 6 mm x 6 mm
Plancher: Plancher en bois massif < 19 mm ;
Plancher en bois d'ingénierie < 19 mm
Couverture: 2.7 – 3.7 m² par litres

6 mm x 5 mm TigerTooth™
Plancher: Plancher en bois massif < 19 mm ;
Plancher en bois d'ingénierie < 19 mm
Couverture: 2.7 – 3.2 m² par litres

6 mm x 6 mm
Plancher: Plancher en bois massif < 19 mm ;
Plancher en bois d'ingénierie < 19 mm
Couverture: 2.7 – 3.2 m² par litres

3 mm x 3 mm x 3 mm
Plancher: Sous-couche en liège ou en caoutchouc
Couverture: 4.4 m² par litres

**Les encoches référencées sont celles qui sont typiquement recommandées pour le type de revêtement de sol étant installé et sont référencées qu'à titre de guide. Consultez le fabricant de planchers pour leurs recommandations de truelles spécifiques.*

Supports

Béton, contreplaqué agréé APA ou PS1-95, panneaux à copeaux de qualité sous-couche (légèrement poncés), dalles à chauffage radiant ; carreaux de vinyle de composition (bien collés, sans cire, plancher en bois d'ingénierie résidentiel uni-quement), sous-couche acoustique en liège ; sous-couche en plâtre haut de gamme et terrazzo (sans cire / enduit).

Limitaciones

- Ne pas installer de bois massif ou de bambou de qualité inférieure.
- Ne pas installer en cas de pression hydrostatique.
- Ne pas installer de plancher en bois massif sur des carreaux de vinyle de composition / vinyle.
- Ne pas installer lorsqu'une barrière anti-humidité n'a pas été posée sous la dalle.
- Cet adhésif ne réduit pas et n'affecte pas les problèmes provenant des côtés, extrémités ou du haut des installations de planchers (par ex. flaques, eau, fuites, charges hydrostatiques, etc.).
- Consulter la fiche de données de sécurité ROBERTS 1650 MAXCOMPLETE-EZ, www.robertsconsolidated.com, les normes de l'industrie, les recommandations du fabricant et les recommandations spéci-fiques (avant installation) pour plus d'informations.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Polymère hybride
Couleur:	Blanc cassé
Odeur:	Légère
Temps de séchage à l'air libre:	Jusqu'à 60 minutes
Durée de travail:	Jusqu'à 60 minutes
COV:	0 g/L
MVER:	20 lbs ou moins (ASTM F1869) / 90 % HR ou moins (ASTM F2170)
Durée de conservation:	1 an dans un conteneur non ouvert
Stockage:	Stocker dans un conteneur non ouvert, dans des conditions sèches à l'abri de la lumière directe du soleil et à des températures comprises entre 50 °F et 77 °F (10 °C et 25 °C). Ne nécessite pas de dilution.

5. INSTRUCTIONS

Préparation

Utilisation uniquement en tant qu'adhésif: 1650 MAXCOMPLETE-EZ n'est pas affecté par l'humidité ou la transmission de vapeur. Pour protéger le bois, suivre les exigences du fabricant du plancher de bois en ce qui concerne l'humidité du sous-plancher. Si le substrat n'est pas acceptable (selon les exigences du fabricant de bois), utiliser 1650 MAXCOMPLETE-EZ au taux de couverture recommandé pour le protéger contre l'humidité.

Utilisation comme adhésif et membrane d'étanchéité: Aucun test d'humidité n'est requis. Le béton doit être visiblement sec. Vérifier que le béton est bien sec et ne présente pas de signes visibles d'humidité à la base des cloisons sèches ou sur le béton. Le béton et les sous-couches à base de ciment doivent être complètement durcis et exempts de toute pression hydrostatique et/ou de problèmes d'humidité.Les sous-couches doivent être propres, structurellement saines, sèches, lisses, plates (≤ 5 mm à moins de 3 m), de niveau et exemptes d'humidité/alcali en excès et de toute autre substance (huile, cire, graisse, peinture, produits d'étanchéité à base d'huile, résidus d'adhésif, etc.) qui peuvent affecter l'adhérence de cet adhésif ou les performances du revêtement de sol ou de son installation. Toutes fissures, copeaux, trous, joints, parties élevées et irrégularités du support doivent être réparés de manière adéquate. Les joints de dilatation ou mouvants ne doivent pas être remplis ou recouverts par le revêtement de sol. Les produits de ragréage doivent être adaptés à l'utilisation, être à base de ciment et modifiés par des polymères, et être appliqués conformément aux instructions du fabricant.

Installation

Maintenir une température et une humidité relative stable avant, pendant et après l'installation (entre 65-85 °F et 30-50 % d'humidité relative ambiante). Suivre toutes les normes de l'industrie et les recommandations du fabricant en matière de niveau du sol, d'acclimatation et d'application des matériaux du plancher. Appliquer ROBERTS 1650 MAXCOMPLETE-EZ sur un substrat correctement préparé ; verser directement depuis le seau et distribuer uniformément l'adhésif avec une truelle de taille appropriée. Une fois le plancher appliqué, presser fermement contre l'adhésif. Vérifier périodiquement la couverture d'adhésif pendant l'installation : 100 % de couverture du substrat et de transfert d'adhésif sont nécessaires pour protéger contre les dommages liés à l'humidité du sous-plancher. Cela permet également une liaison sans vide. Pas-ser un rouleau après la pose selon les recommandations du fabricant du plancher pour assurer un contact uniforme.

Mûrissement

usqu'à 6-8 heures. Les températures et l'humidité élevées accélèreront le séchage de l'adhésif. Après la pose, interdire le tra-fic piéton et le déplacement d'objets lourds pendant 24 heures pour permettre à l'adhésif de sécher correctement. Un trafic prématuré peut provoquer l'échec de la pose. ROBERTS 1650 MAXCOMPLETE-EZ est un adhésif à séchage chimique, il formera un lien chimique avec la surface du plancher une fois sec. Nettoyer immédiatement tout résidu d'adhésif à la surface du plan-cher à l'aide du dissolvant d'adhésif Uréthane / multi usages ROBERTS 5505.

Nettoyage

ROBERTS 1650 MAXCOMPLETE-EZ se nettoie facilement sur la plupart des planchers préfinis, même après le séchage. Pour de meilleurs résultats, nettoyer au fur et à mesure (avec une serviette douce et non abrasive) pendant que l'adhésif est encore humide. Après le séchage, enlever l'adhésif avec le Décapant pour adhésif uréthane / polyvalent ROBERTS 5505. Nettoyer tous les outils et équipements immédiatement après utilisation, avant que l'adhésif ne durcisse. De l'essence minérale peut également être utilisée au besoin.

6. DISPONIBILIDAD

Emballage

Seau en Métal de 7.57 L	1650-2	075378165026

7. GARANTIE

Encollage Direct de 25 Ans

ROBERTS garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat, s'il est appliqué conformément aux instructions de ROBERTS et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité de ROBERTS est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclut.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. ROBERTS n'assumera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidental.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site www.robertsconsolidated.com.

8. ENTRETIEN

Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez contacter le Département de Services Techniques au (706) 277-5294 ou visitez le site robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9

⚠ **AVERTISSEMENT:** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris la silice (cristalline, respirable), et phtalates de diisodécyle connue dans l'État de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov

made in USA

écologique

ROBERTS® et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de a Q.E.P. Co., Inc.

www.robertsconsolidated.com
Service à la clientèle: (866) 435-8665
Assistance technique: (706) 277-5294
Mise à jour: 28 septembre 2021

Q.E.P. Co., Inc.
1001 Broken Sound Parkway, NW
Boca Raton, FL 33487
www.qepcorporate.com

marques de qualité de QEP