

2980

PRIMAIRE

Adhésif multi usages

1. NOM DU PRODUIT

ROBERTS® 2980 Adhésif multi usages

2. FABRICANT

Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road South
Brampton, ON L6W 3H4
(866) 435-8665 / (905) 791-4444

3. DESCRIPTION

L'adhésif multi usages ROBERTS 2980 est un adhésif de qualité professionnelle formulé pour l'installation de tous genres de tapis et de vinyle en feuilles à endos de fibres. Développé pour allouer un espace de temps ouvert plus long afin d'optimiser le positionnement des revêtements en vinyle à endos de fibres, tout en développant une adhésion pour l'installation de tapis à endos rigides.

Caractéristiques et avantages

- Un espace de temps ouvert optimal pour le vinyle en feuilles à endos de fibres
- Formule de qualité professionnelle pour la plupart des tapis
- Respectueux de l'environnement – sans solvant et conforme aux exigences LEED®; COV 18 g/L
- Protection antimicrobienne GoldGuard®
- Circulation – Résidentielle modérée / commerciale légère

Emplois

Pour coller le tapis et le vinyle en feuilles à endos de feutre.

Endos de tapis – polypropylène (ActionBac®), mousse d'uréthane (Enhancer™), stratifié de polyuréthane (LifeSpan), caoutchouc mousse, jute et mousse de latex.

Couverture et options de truelle*

3 mm x 3 mm x 1.5 mm

Revêtement: Tapis (polypropylène; tissé)
Couverture: 41.8 m² - 51.1 m² par 18.9 litres

1/16" x 1/16" x 3/32"

Revêtement: Vinyle à endos de feutre
Couverture: 74.5 m² - 83.5 m² par 18.9 litres

1/16" x 1/16" x 1/16"

Revêtement: Vinyle à endos de feutre
Couverture: 79 m² - 88 m² par 18.9 litres

*Les encoches référencées sont celles qui sont typiquement recommandées pour le type de revêtement de sol étant installé et sont référencées qu'à titre de guide. Consultez le fabricant de planchers pour leurs recommandations de truelles spécifiques.

Supports

Béton, sous-finition classé comme contreplaqué (CANPLY/APA), panneaux de particules orientées légèrement poncés (OSB) et terrazzo. Tous les supports doivent être spécialisés pour les planchers.

Limitations

- À utiliser seulement sur les installations intérieures.
- Ne pas utiliser cet adhésif sur des produits avec endos de vinyle ou vinyle pur.
- La température des matériaux et du lieu de travail doit être entre 18-35°C (65-95°F) avec une humidité relative de pas plus de 65%, 48 heures avant, pendant, et 72 heures après l'installation.
- Veiller à ce qu'il y ait assez de ventilation pendant l'installation des revêtements de sol.
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données sur la sécurité, www.robertsconsolidated.com, les normes industrielles ainsi que les directives et les recommandations spécifiques du fabricant avant l'installation.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Latex de SBR
Couleur:	Beige
Odeur:	Très légère
Temps de ouvert:	Jusqu'à 60 minutes
Temps de travail:	Jusqu'à 90 minutes
COV:	18 g/L
MVER:	5 livres ou moins (ASTM F1869) / 80% H.R. ou moins (ASTM F2170)
pH:	Ne doit pas être supérieur à 9
Durée de conservation:	Contenant fermé jusqu'à un an
Entreposage:	Stable au gel-dégel à -12° C. Dégeler complètement avant l'utilisation.



5. INSTRUCTIONS

Préparation

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, lisses, plates (5 mm ou sur 3 m), à niveau et sans humidité/alcalis ou autres substances (tel que l'huile, cire, peinture, scellant à base d'huile, résidu d'adhésif, etc.) qui puissent interférer avec la performance de ce produit ou la performance du plancher ou de son installation.

Réparer toute fissures, trous, et irrégularités pour assurer un aspect lisse et pour éviter l'usure accélérée. Ne pas remplir ou recouvrir les expansions ou autres joints avec revêtement de sol. Les pâtes de colmatages doivent être modifiées aux polymères et à base de ciment, adaptées pour votre utilisation, et appliquées conformément aux instructions du fabricant.

Installation

Le revêtement de sol et la performance de l'installation peuvent être affectés si la température ou l'humidité s'accroît ou se baisse beaucoup. Vérifier périodiquement à ce que la couverture de l'adhésif sur le support et le substrat soit adéquate en soulevant un des coins du revêtement pour une adhésion dépourvue de tout vide

Étaler l'adhésif uniformément. L'adhésif doit être assez épais pour complètement couvrir le substrat et pour des renforcements plus profond dans l'endos du matériel de revêtement.

Étendre le revêtement alors que l'adhésif est encore humide. Le temps de positionner le revêtement de sol varie en fonction de la température et l'humidité.

Mûrissement

24 heures. L'adhésif sèche plus rapidement si la température est plus haute et l'humidité plus basse.

Ne pas exposer les planchers fraîchement couverts à la circulation intense de 24 à 48 heures pour permettre à l'adhésif de bien sécher. Une circulation prématurée provoquera des échecs d'installation. Garder le sol sec pour 4 jours et le protéger du nettoyage humide pour 30 jours.

Nettoyage

L'adhésif frais – nettoyer à l'aide de l'eau chaude savonneuse.

L'adhésif sec – utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre. NE VERSER PAS DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Seau en plastique de 18.9 L	2980RB020	075378298052
Seau en plastique de 15.14 L	2980RB015	075378298045

7. GARANTIE

Encollage Direct de 1 Ans

ROBERTS garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat, s'il est appliqué conformément aux instructions de ROBERTS et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité de ROBERTS est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclus.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. ROBERTS n'assumera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidentel.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site www.robertsconsolidated.com.

8. ENTRETIEN

Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez contacter le Département de Services Techniques au (905) 791-4444 ou visitez le site robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



ROBERTS®, GoldGuard®, et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de a Q.E.P. Co., Inc. 'LEED®' et son logo sont des marques déposées de l'U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec leur permission.

11177