

2038

SUPÉRIEUR

Adhésif d'émulsion d'asphalte pour CVC

1. NOM DU PRODUIT

ROBERTS® 2038 Adhésif d'émulsion d'asphalte pour CVC

2. FABRICANT

Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road South
Brampton, ON L6W 3H4
(866) 435-8665 / (905) 791-4444

3. DESCRIPTION

ROBERTS 2038 est un adhésif d'émulsion d'asphalte modifié au latex sans solvant, conçu pour installer les carreaux de vinyle de composition. Peut être utilisé sur des résidus de colle noire existants.

Caractéristiques et avantages

- Noir applicable en couche mince
- Résistance de collage supérieure
- Résistance au glissement des carreaux
- Respectueux de l'environnement – sans solvant et conforme aux exigences LEED®; COV < 1 g/L
- Protection antimicrobienne GoldGuard®
- Circulation – commerciale intense

Emplois

Pour coller le carrelage de vinyle de composition (à l'exclusion du vinyle autocollant).

Couverture et options de truelle*

1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm

Revêtement: Carreaux de vinyle de composition (CVC)
Couverture: 14.9-16.7 m² par 3.78 litres

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm

Revêtement: Carreaux de vinyle de composition (CVC)
Couverture: 15.8-17.7 m² par 3.78 litres

*Les encoches référencées sont celles qui sont typiquement recommandées pour le type de revêtement de sol étant installé et sont référencées qu'à titre de guide. Consultez le fabricant de planchers pour leurs recommandations de truelles spécifiques.

Supports

Béton, contreplaqué classé CANPLY/APA, le panneau de grandes particules orientées de qualité de sous-couche (légèrement poncé), une couche de carreaux de vinyle de composition bien collé (sans cire), terrazzo et sous-couches à base de gypse correctement préparées et apprêtées conformément à la norme ASTM F2419).

Limitations

- Veiller à ce qu'il y ait assez de ventilation pendant l'installation des revêtements de sol.
- Ne pas utiliser sur le carrelage de vinyle de luxe (LVT) ou sur des produits ou des planches à endos de vinyle solide.
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données sur la sécurité, www.robertsconsolidated.com, les normes industrielles ainsi que les directives et les recommandations spécifiques du fabricant avant l'installation.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Émulsion d'asphalte / SBR
Couleur:	Noir
Temps de pouvoir piégeant:	Environ 45 minutes
Temps de travail:	8 à 12 heures
COV:	< 2 g/L
MVER:	5 livres ou moins (ASTM F1869) / 80 % H.R. ou moins (ASTM F2170)
pH:	Ne doit pas être supérieur à 9.0
Durée de conservation:	Contenant fermé jusqu'à un an
Entreposage:	Protéger contre la congélation



5. INSTRUCTIONS

Préparation

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, lisses, plates (5 mm ou sur 3 m), à niveau et sans humidité/alcalis ou autres substances (tel que l'huile, cire, peinture, scellant à base d'huile, résidu d'adhésif, etc.) qui puissent interférer avec la performance de ce produit ou la performance du plancher ou de son installation.

Réparer toute fissures, trous, et irrégularités pour assurer un aspect lisse et pour éviter l'usure accélérée. Ne pas remplir ou recouvrir les expansions ou autres joints avec revêtement de sol. Les pâtes de colmatages doivent être modifiées aux polymères et à base de ciment, adaptées pour votre utilisation, et appliquées conformément aux instructions du fabricant.

Installation

Materials and area temperature must be between 18-35°C/65-95°F with a maximum RH of 65% for 48 hours before and during installation as well as for 72 hours afterward.

Le revêtement de sol et la performance de l'installation peuvent être affectés si la température ou l'humidité s'accroît ou se baisse beaucoup. Vérifier périodiquement à ce que la couverture de l'adhésif sur le support et le substrat soit adéquate en soulevant un des coins du revêtement pour une adhésion dépourvue de tout vide.

Étaler l'adhésif uniformément. Permettre à l'adhésif collant au toucher (l'adhésif ne doit pas se transférer à vos doigts après une légère pression). Le temps que vous avez jusqu'à ce que l'adhésif commence à coller dépend à la température et à l'humidité.

L'adhésif restera collant pour environ 8 à 12 heures. Si carrelage ne sera pas installé dès que l'adhésif sera collant, il est important de veiller à ce qu'aucun contaminants (poussière, etc.) se déposent sur la surface de l'adhésif avant d'installer le carrelage car cela pourrait résulter à un échec d'adhérence.

Poser doucement le carrelage de vinyle sur l'adhésif et repositionner autant que nécessaire. Une fois poser, appuyer-le fermement en place. Rouler le revêtement de sol avec un rouleau recommandé par le fabricant, tel que le rouleau Roberts de 45kg.

Mûrissement

24 heures. L'adhésif sèche plus rapidement si la température est plus haute et l'humidité plus basse.

Ne pas exposer les planchers fraîchement couverts à la circulation intense de 24 à 48 heures pour permettre à l'adhésif de bien sécher. Une circulation prématurée provoquera des échecs d'installation. Garder le sol sec pour 4 jours et protéger le de l'eau stagnante (tel que le nettoyage) pour 30 jours.

Nettoyage

L'adhésif frais et sec – Utiliser une pâte à polir ou de la cire avec un chiffon blanc et propre. Noter: Les solvants peuvent ramollir les carreaux et les noircir.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Seau en plastique de 18.9 L	2038RB020	075378203858
Seau en plastique de 15.14 L	2038RB015	075378203841
Seau en plastique de 10 L	2038RB010	075378203834
Seau en plastique de 3.78 L	2038RB004	075378203810
Seau en plastique de 946 mL	2038RB001	075378203803

7. GARANTIE

En Collage Direct de 10 Ans

ROBERTS garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat, s'il est appliqué conformément aux instructions de ROBERTS et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité de ROBERTS est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclut.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. ROBERTS n'assurera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidentel.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site www.robertsconsolidated.com.

8. ENTRETIEN

Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez contacter le Département de Services Techniques au (905) 791-4444 ou visitez le site robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



ROBERTS®, GoldGuard®, et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de a Q.E.P. Co., Inc. LEED® et son logo sont des marques déposées de l'U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec leur permission.

11179