

# 6280

PREFERIDO

## Adhesivo sensitivo a la presión

### 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ROBERTS® 6280 Adhesivo sensitivo a la presión

### 2. FABRICANTE

**Roberts Consolidated Industries, Inc.**

300 Cross Plains Blvd  
Dalton, GA 30721  
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

### 3. DESCRIPCIÓN

El 6280 de ROBERTS es un adhesivo acrílico sensitivo a la presión y con una buena resistencia a la migración plastificante. Este producto puede utilizarlo como un adhesivo despegable o sensitivo a la presión si instala el piso cuando el adhesivo todavía esté húmedo.

#### Características y beneficios

- Para instalaciones despegables y permanentes
- Buena resistencia contra la migración de plastificante
- Funciona con una gran variedad de tipos de pisos
- Ambientalmente amigable – libre de solventes y cumple con LEED®; COV < 1 g/L, norma 1168 de SCAQMD
- No es inflamable. Clase A en la NFPA y Clase 1 de la UBC rangos de resistencia contra el fuego (norma ASTM E84)
- Certificado con la etiqueta verde CRI Green Label Plus® – GLP #42613
- Producto con protección antimicrobiana GoldGuard®
- Tránsito – Residencial pesado/Comercial moderado

#### Usos

Para la instalación en áreas al interior de alfombra modular con respaldo vinílico, acolchado para alfombra comercial, vinilo sólido, lámina vinílica reforzada con fibra de vidrio, loseta vinílica de lujo (hasta de 30 cm x 30 cm / 12" x 12"), reciclado no-de espuma (PVC) y alfombras con respaldo de Enhancer®. Para los respaldos no listados, por favor contáctese con nuestro departamento de servicio técnico al (706) 277-5294.

#### Cobertura y opciones de llanas\*

##### 1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm (1/16" x 1/16" x 1/16")

Piso: Alfombra modular  
Cobertura: 15.8-17.6 m<sup>2</sup> por 3.78 litros  
(170-190 pies cuadrados por galón)

##### Rodillo de pelillo medio

Piso: Alfombra modular  
Cobertura: Hasta 21 m<sup>2</sup> por 3.78 litros  
(300 pies cuadrados por galón)

*\*Los tamaños de las dentadas referenciados son los que normalmente se recomiendan para el tipo de piso que instalará y han sido referenciados como una guía. Consulte con el fabricante del piso para obtener las recomendaciones específicas de las llanas.*

#### Sustratos

Concreto, madera contrachapada calificada por la asociación americana de enchapados de madera y terrazo.

#### Limitaciones

- Solamente para uso en áreas interiores.
- Asegúrese que haya una ventilación adecuada durante la instalación del piso.
- Consulte las hojas de datos de seguridad, [www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com), estándares de la industria y los lineamientos del fabricante y las recomendaciones específicas antes de comenzar la instalación.

### 4. DATOS TÉCNICOS

<b>Tipo de producto:</b>	Látex acrílico/ Adhesivo sensitivo a la presión
<b>Color:</b>	Blanco hueso
<b>Olor:</b>	Muy leve, no ofensivo
<b>Instalaciones permanentes (Método de asentamiento en húmedo)</b>	
<b>Tiempo abierto:</b>	Hasta 20 minutos (Instalación permanente)
<b>Tiempo de trabajo:</b>	Hasta 60 minutos
<b>Instalaciones despegables (Método en seco)</b>	
<b>Tiempo pegajoso:</b>	Hasta 60 minutos
<b>Working Time:</b>	Hasta 24 horas
<b>COV:</b>	< 1 g/L
<b>MVER:</b>	5 lbs (2.3 kg) o menos (norma ASTM F1869) / 80% RH o menos (norma ASTM F2170)
<b>pH:</b>	No deberá excederse de 9.0
<b>Vida en la estantería:</b>	1 año en el envase sin abrir
<b>Almacenaje:</b>	Protéjale del congelamiento. Este producto no requiere ser diluido.



## 5. INSTRUCCIONES

### Preparación

Asegúrese que el sustrato, el material para el piso y el adhesivo estén completamente aclimatados a la misma temperatura y nivel de humedad que se espera tener bajo un uso normal (entre 18-35°C/65-95°F) con una humedad relativa (RH) no mayor a un 65%. Consulte con el fabricante del piso y los estándares de la industria para recomendaciones específicas.

Los subsuelos deberán estar estructuralmente bien, secos, pulidos, planos ( $\leq 5$  mm en 3 m /  $\leq 3/16''$  en 10'), nivelados libres de cualquier exceso de humedad/álcali y libre de cualquier sustancia (aceite, cera, grasa, pintura, sellantes a base de aceite, residuos de adhesivo etc.) que pudiesen interferir con la adhesión del adhesivo o el desempeño del piso o de su instalación.

Todas las grietas, desportilladuras, juntas, puntos altos e irregularidades deberán ser reparadas de manera adecuada. Las juntas en expansión o en movimiento no deberán ser rellenadas ni cubiertas con piso. Los compuestos para el empaquetado deberán ser apropiados para el uso de la aplicación, a base de cemento y de modificado con polímero, y aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

### Instalación

Los materiales y el área deben tener una temperatura entre 18-35°C / 65-95°F con una humedad relativa (RH) máxima a un 65%, 48 horas antes y durante la instalación, también 72 horas después. Si la temperatura o la humedad se incrementan o se disminuyen en grandes cantidades podrían afectar el suelo y el desempeño de la instalación.

Esparza el adhesivo de manera uniforme. Las crestas de adhesivo deberán tener la suficiente altura para adquirir total cobertura del sustrato y las partes más profundas en el respaldo del material del piso. Cuando instale sobre un sustrato poroso, coloque el piso sobre el adhesivo que todavía esté medio mojado o permita que el adhesivo se seque y se torne pegajoso al tacto para una adhesión despegable. Cuando instale sobre un sustrato poroso, coloque el piso sobre el adhesivo que todavía esté medio mojado o permita que el adhesivo se seque y se torne pegajoso al tacto para una adhesión despegable. Cuando instale sobre una superficie no porosa permita que el adhesivo se seque y se torne pegajoso antes de colocar el piso. La cantidad de tiempo que usted tendrá para colocar el piso variará dependiendo de la temperatura y la humedad.

### Curado

8-10 horas.

Después de la instalación, restrinja el tránsito peatonal y el movimiento de objetos pesados durante 24 horas a 48 horas para permitir que el adhesivo se cure de manera apropiada. El tránsito peatonal prematuro podría causar una falla en la instalación.

### Limpieza

*El adhesivo que todavía esté fresco* – límpielo con agua tibia jabonosa.

*El adhesivo que esté seco* – utilice solventes minerales en pocas cantidades con un trapo blanco y de algodón. NO VIERTA EL LIMPIADOR DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

## 6. DISPONIBILIDAD

### Empaque

Balde plástico de 15.14 L (4 galones)	R6280-4	075378628040
Balde plástico de 3.78 L (1 galón)	R6280-1	075378628026
Balde plástico de 946 mL (1 cuarto de galón)	R6280-0	075378628019

## 7. GARANTÍA

### 5 años para adhesión directa

ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fábrica dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de fabricación, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. Esta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular. Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite [www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com) para obtener detalles completos acerca de la garantía.

## 8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

## 9. SISTEMA DE ARCHIVO

Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o visite [robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com).

## 10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



ROBERTS®, GoldGuard® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc.  
CRI Green Label +Plus® es una marca registrada del Instituto de alfombras y tapetes (CRI) • LEED® y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU / U.S. Green Building Council®

11178