



# 7000

## QUICKBOND

### Adhesivo en espray Para pisos resilientes

#### 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ROBERTS® 7000 QUICKBOND Adhesivo en espray  
Para pisos resilientes

#### 2. FABRICANTE

Roberts Consolidated Industries, Inc.  
300 Cross Plains Blvd  
Dalton, GA 30721  
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

#### 3. DESCRIPCIÓN

El adhesivo en espray QUICK BOND 7000 de ROBERTS® para pisos resilientes, es un adhesivo en espray premium y de alto contenido en sólidos, diseñado para realizar una instalación rápida, fácil con un proceso de un solo paso para loseta vinílica de lujo, plafón vinílico de lujo, loseta de composición vinílica, alfombra modular con respaldo vinílico y loseta con respaldo de fibra de vidrio, en aplicaciones residenciales y comerciales. El método de instalación de "estar parado y rosear en espray" utiliza menos adhesivo que al instalarlo con una llana y le permite un tránsito peatonal de inmediato. El 7000 de ROBERTS también podrá utilizarlo para instalaciones de doble adhesión para instalar contrapisos acolchados en las aplicaciones para pisos resilientes.

##### Características y beneficios

- Adhesivo con control de humedad – Hasta 4.5 kg (10 lbs) MVER (ASTM F1869) / 90% RH (ASTM F2170)
- Instale rápidamente "de pie y rocé"
- Sensitivo a la presión con una pegajosidad agresiva y una gran fuerza hacia el cizallamiento
- De bajo olor, no es inflamable
- Resistente a la migración plastificante
- Listo de inmediato para tránsito peatonal liviano
- Ambientalmente amigable – libre de solventes y cumple con LEED®; COV < 1 g/L, SCAQMD Regla 1168
- Lata de aluminio completamente reciclable

##### Usos

Para instalaciones en áreas interiores de loseta vinílica de lujo, plafón vinílico de lujo loseta de caucho (respaldo suave), loseta de composición vinílica, laminas vinílicas, productos de lamina vinílica, losetas vinílicas con respaldo de fibra de vidrio y alfombra modular con respaldo vinílico y productos con respaldo suave de caucho y contrapisos especializados como el ROBERTS SoundBarricade Contrapiso universal para controlar el sonido (70-197). Este adhesivo también se puede utilizar como una aplicación de soldadura por calor dentro de una hora de la aplicación.



SUPERIOR



#### Cobertura

Hasta 15.3-16.7 m<sup>2</sup> por cada lata de 624 g.

#### Substratos

Superficies porosas y no porosas, concreto en y sobre el nivel del piso, madera contrachapada de rango APA (asociación americana de madera contrachapada), una capa bien adherida de piso preexiste de loseta de composición vinílica (libre de cera/acabado), yeso preparado apropiadamente, contrapiso de fibra de cemento, nivelador de pisos gypcrete (consulte la norma de ASTM F2419), terrazo, metal, fibra de vidrio y subsuelos con calefacción radiante.

#### Limitaciones

- Evite las aplicaciones extremadamente pesadas. Si llega a sobre rosear, remuévalo con un trapo húmedo mientras el adhesivo todavía permanece húmedo.
- No lo utilice sobre substratos que hayan sido limpiados con químicos.
- Contenidos bajo presión. No lo perforo, ni incinere ni lo deseche en un compactador.
- Asegúrese de tener una buena ventilación durante la instalación del piso.
- Consulte las hojas de datos de seguridad, [www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com), estándares de la industria y los lineamientos del fabricante y las recomendaciones específicas antes de comenzar la instalación.

#### 4. DATOS TÉCNICOS

|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de producto:</b>      | Mezcla acrílica a base de agua                                                                |
| <b>Color:</b>                 | Blanco                                                                                        |
| <b>Olor:</b>                  | Medio                                                                                         |
| <b>Tiempo de trabajo:</b>     | Hasta 3 horas                                                                                 |
| <b>Tiempo de pegajosidad:</b> | Hasta 20-30 minutos                                                                           |
| <b>Application Ratio:</b>     | 1:1 (Adhesive:Substrate)                                                                      |
| <b>COV:</b>                   | < 1 g/L                                                                                       |
| <b>MVER:</b>                  | 10 lbs (4.5 kg) o menos (norma ASTM F1869) / 90% RH o menos (norma ASTM F2170)                |
| <b>pH:</b>                    | No deberá excederse de 11                                                                     |
| <b>Vida en la estantería:</b> | 2 años en el envase sin abrir                                                                 |
| <b>Almacenaje:</b>            | Proteja del congelamiento<br>No lo exponga al calor<br>No lo almacene a más de 48 °C / 120 °F |

## 5. INSTRUCCIONES

### Preparación

Los subsuelos deberán estar estructuralmente bien, secos, pulidos, planos ( $\leq 5$  mm entre 3 m/  $\leq 3/16$ " entre 10'), nivelados libres de cualquier exceso de humedad/álcali y libre de cualquier sustancia (aceite, cera, grasa, pintura, sellantes a base de aceite, residuos de adhesivo etc.) que pudiesen intervenir con la adhesión del adhesivo o el desempeño del piso o de su instalación.

Todas las grietas, desportilladuras, juntas, puntos altos e irregularidades deberán ser reparadas de manera adecuada. Las juntas en expansión o en movimiento no deberán ser rellenadas ni cubiertas con piso. Los compuestos para el empañetado deberán ser apropiados para el uso de la aplicación, a base de cemento y de modificado con polímero, y aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Donde el subsuelo sea extremadamente poroso, la absorción del adhesivo podría estar en duda y por eso se recomienda preparar con un primer el subsuelo con el primer 1331 de ROBERTS.

Deberá realizar pruebas de humedad realizadas de acuerdo a la norma ASTM F1869 con niveles que no se exceda de 4.5 kg/92 m<sup>2</sup> /24 horas y o ASTM F2170 con niveles que no se excedan de un 90% en una construcción nueva o con lajas verdes que no tengan valores declinables dentro de 24 horas.

### Aplicación

Mantenga la misma temperatura y la misma humedad durante la vida de la instalación (entre 18°C-35°C /65-95°F) con un máximo del RH de 65% durante 48 horas antes y durante la instalación, también durante 72 horas después. La estabilidad dimensional de algunos pisos vinílicos podrían ser sensitivos a las fluctuaciones en condiciones ambientales.

Agítelo la lata antes de su uso. Cuando se encuentre parado, apunte con la lata de aerosol hacia abajo, aproximadamente a unos 50 cm-76 cm horizontalmente del sustrato. Presione la punta del spray mientras que usted camina de derecha a izquierda a través del área que cubrirá, para obtener los resultados deseados. Evite realizar un movimiento de trapeado, ya que esto podría causar una cobertura dispereja. Rosee el adhesivo utilizando un patrón de enlace para una óptima cobertura. El patrón del adhesivo deberá cubrir un 100% del sustrato. El adhesivo deberá rosear 76 cm de roseo.

**Instalación desplegable** – Permita que el adhesivo se torne pegajoso y repose, durante aproximadamente de unos 20-30 minutos. Esto variará dependiendo de la porosidad del sustrato y de las condiciones ambientales.

**Instalación permanente** – Coloque el piso inmediatamente sobre el adhesivo (asentado en húmedo).



Pase con un rodillo sobre el piso después de completar la instalación con un rodillo de 34-45 kg, apropiado para el piso específico que instalará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

### Curado

Las altas temperaturas podrían causar que el adhesivo se cure más rápido.

### Limpieza

*El adhesivo que esté fresco* – utilice agua y jabón.

*Adhesivo seco* – frótelos para quitarlos o utilice solventes minerales en pocas cantidades con un trapo blanco y de algodón. NO VIERTA DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

## 6. DISPONIBILIDAD

### Empaque

|                                   |         |              |
|-----------------------------------|---------|--------------|
| Lata de spray de 22 onzas (624 g) | 7000-22 | 075378700067 |
|-----------------------------------|---------|--------------|

## 7. GARANTÍA

### 5 años para adhesión directa / 2 años para doble adhesión

ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fabrica dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de fabrica, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. Ésta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular. Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite [www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com) para obtener detalles completos acerca de la garantía.

## 8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

## 9. SERVICIO TÉCNICO

Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o visite [robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com).

## 10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9

**⚠ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a usted con químicos tales como el acrinolitrino el cual es conocido por el Estado de California como causantes de cáncer.

Para más información acerca de la Proposición 65 de California, visite: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



Roberts® es una marca registrada de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc.  
 'LEED' y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU. / U.S. Green Building Council®

11179