

3300

ALTO RENDIMIENTO MULTIUSOS

Alfombra y láminas vinílicas con respaldo de fieltro, residenciales y comerciales



Protección que vive en
Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

1. DESCRIPCIÓN

El ADHESIVO MULTIUSO DE ALTO RENDIMIENTO 3300 de ROBERTS® es un adhesivo con alto contenido de sólidos formulado para la instalación de alfombras comerciales difíciles de adherir y la mayoría de los tipos de pisos resilientes con respaldo de fieltro. Proporciona un fuerte agarre directo para menos burbujas y enroscado.

Características y beneficios

- Alto contenido de sólidos (70-73 %) para las instalaciones más demandantes
- Control de la humedad en un rango de hasta 8 lb (3.6 kg) MVER (rango de emisión de vapor de humedad) y 85% de HR (humedad relativa)
- Reposicionable con excelentes propiedades para volver a adherir
- Cobertura de hasta 180 ft²/gal (16.7 m²/3.78 l)
- Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

Tipos de pisos aprobados

Alfombra comercial y residencial
Lámina vinílica con respaldo de fieltro
Contrapiso de corcho acústico

Respaldos (suaves y rugosos)

Único
Actionbac®
Yute

Polipropileno y poliuretano

Sustratos aprobados

Concreto y hormigón de yeso imprimado
Madera contrachapada de grado CANPLY/APA

Terrazzo

VCT (debidamente preparado)

Para pisos y respaldos no mencionados, llame al Soporte técnico al (706) 277-5294 (EE. UU.) y al (905) 791-4444 (CANADÁ).

Llana recomendada y tasa de cobertura*

1/8" x 1/8" x 1/16" (3 mm x 3 mm x 1.5 mm) con dentada en "V"

Pisos (sustrato poroso): Respaldos de alfombras: (tejidos y polipropileno)

Cobertura: 90-110 ft² por galón (8.3-10.2 m² por cada 3.78 l)

1/16" x 1/16" x 1/16" (1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm) de dentada cuadrada

Pisos (sustrato poroso): Respaldos de alfombras: (no tejidos, células cerradas y Enhancer)

Cobertura: 65-75 ft² por galón (6.6-9.5 m² por cada 3.78 l)

1/16" x 1/16" x 3/32" (1.5 mm x 1.5 mm x 2.3 mm) con dentada en "U"

Pisos (sustrato poroso): Lámina vinílica con respaldo de fieltro
Cobertura: 160-180 ft² por galón (14.8-16.7 m² por cada 3.78 l)

Para alfombras de fibra natural, vea la tabla adicional en la página 2.

**NOTA: Las dentadas de las llanas mencionadas son las que generalmente se recomiendan para el tipo de piso que se instalará, y se incluyen a modo orientativo. Las tasas de cobertura varían según el tipo de llana, el sustrato y las condiciones de instalación. Consulte con el fabricante del piso para obtener las recomendaciones específicas de llanas*



ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS
70-73%



VIDA ÚTIL
2 AÑOS



GARANTÍA
DE POR VIDA**

**La garantía de por vida se aplica únicamente a instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados por la industria.



Artículos de Canadá mostrados

Llana recomendada para la instalación de alfombras de fibra natural*

Método	Respaldo de alfombra	Dimensiones de la llana	Muesca
Adhesión directa	(suaves y rugosos)	1/8" x 1/8" x 1/8"	U

Método	Dimensiones de la llana	Muesca	
Adhesión doble	Entre el piso y el acolchado	1/16" x 1/16" x 1/16"	CD
	Entre acolchado y alfombra (suave)	1/8" x 1/16" x 1/8"	U
	Entre el acolchado y la alfombra (respaldo rugoso)	1/8" x 3/16" x 1/8"	U

*Según las pautas de la asociación de la industria.

2. INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de producto :	Látex SBR (caucho estireno butadieno)
Color:	Beige
Olor:	Suave, no ofensivo
Tiempo abierto :	Hasta 30 minutos
Tiempo de trabajo :	Hasta 60 minutos El tiempo de preparación variará levemente según la temperatura y la porosidad del sustrato.
Tiempo de curado :	24 horas
Tránsito :	Residencial: 12 horas Comercial: 24 horas Cargas rodantes: N/C
MVER:	8 lb (3.6 kg) o menos (ASTM F1869) / 85% de HR o menos (ASTM F2170)
pH:	No debe ser mayor a 10
Vida útil :	2 años desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original sin abrir en un ambiente controlado. No requiere ser diluido
Almacenamiento :	Evitar el congelamiento
COV :	<1 g/L

3. INSTRUCCIONES

Limitations

- Solo para instalaciones interiores
- No use este adhesivo con productos vinílicos puros o de respaldo vinílico
- No se recomienda que el corcho acabado tenga una superficie desgastada o un respaldo vinílico
- No se recomienda que se instale corcho como superficie final del piso

Preparación

Los contrapisos deben estar estructuralmente fuertes, secos, lisos, planos ($\leq 3/16"$ dentro de 10' / ≤ 0.5 cm dentro de 3 m), nivelados y sin exceso de humedad o álcali y todo contaminante (aceite, desechos, pintura, selladores, residuos de adhesivos, etc.) que pueda inhibir la adherencia del adhesivo o el rendimiento del piso y su instalación. Debe reparar adecuadamente todas las grietas, huecos, agujeros, juntas, elevaciones e irregularidades del sustrato. Los componentes del parchado deben ser adecuados para la aplicación, estar fabricados a base de cemento y polímeros modificados, y aplicarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Instalación

Los materiales y la temperatura del área deben estar entre 65-95 °F (18-35 °C) con una HR máxima del 65 % durante 48 horas, antes y durante la instalación, así como también durante las 72 horas posteriores. Incrementos o disminuciones grandes de la temperatura o la humedad pueden afectar el piso y el rendimiento de la instalación. Levante una esquina con frecuencia para garantizar una cobertura total del adhesivo en el respaldo del piso y del sustrato para garantizar una adhesión sin vacíos. Esparza el adhesivo de manera uniforme. Las crestas del adhesivo deben tener una altura suficiente para lograr una cobertura total del sustrato y la parte posterior del piso. Coloque el piso en el adhesivo mientras este aún está fresco.

Limpieza

Adhesivo fresco: con agua tibia con jabón y un trapo limpio.

Adhesivo seco: cantidad moderada de solventes minerales con un trapo de algodón limpio. NO LO VIERTA DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

4. DISPONIBILIDAD



E.U.A.

Balde de plástico de 4 gal (15 l)	3300-4	075378330042
-----------------------------------	--------	--------------



Canadá

Balde de plástico de 18.9 l	3300RB020	075378330059
Balde de plástico de 15.4 l	3300RB015	075378330042
Balde de plástico de 3.78 l	3300RB004	075378330110
Balde de plástico de 946 mL	3300RB001	075378330103



5. GARANTÍA

Roberts Consolidated Inc. ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala conforme a las especificaciones impresas. **La garantía de por vida solo aplica a las instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados.** Para consultar la información completa sobre la garantía, visite robertsconsolidated.com, robertsconsolidated.com/ca o llame al (866) 435-8665.

6. SERVICIO TÉCNICO

Para recibir soporte técnico, o en caso de tener preguntas sobre la instalación que este documento no haya cubierto, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio Técnico al (706) 277-5294 en los Estados Unidos o al (905) 791-4444 en Canadá.



ROBERTS® y el logotipo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. LEED® y su logotipo correspondiente es una marca registrada propiedad de Green Building Council® de los Estados Unidos • Microban® es una marca registrada de Microban Products Company.

H2224 12282



Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721
Servicio al Cliente : (866) 435-8665
Servicio Técnico : (706) 277-5294
robertsconsolidated.com



Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4
Servicio al Cliente : (866) 435-8665
Servicio Técnico : (905) 791-4444
robertsconsolidated.com/ca

